ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

ORALITE® 5097 Astifol®

防贴纸薄膜是一种创新的保护层压板，专为保护交通标志免受贴纸粘贴造成的损坏而开发。由于层压板的精细

應用領域

- 交通标志
- 建筑工地
- 交通与运输
- 广告与标识

總厚度

- 0.18 毫米 (平均值，不带保护离型纸)

表层材料

防贴纸薄膜

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久

技术性能

耐受性

耐清洗剂	无变化	粘附在铝材上，在室温及 65°C条件下，于洗涤剂溶液（0.5% 家用洗涤剂）中浸泡 8 小时
耐用性	正如预期的那样，覆膜提供了与它们粘接的反射膜相同的耐久性	
存储期	2 年	在原始包装中，在20°C和50%相对湿度下
最大收缩	最大收缩沿 1 毫米	粘接在钢上
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	粘在铝上

胶粘剂性能

粘合力	15 N / 25毫米	24h后，不锈钢，平均值 | FINAT-TM1

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

应用工艺

施工温度	最低温度 10 °C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com