

# ORALITE® 5200

## Economy Grade

ORALITE® 5200 Economy Grade est un film réfléchissant universel développé pour des applications où une quantité minimale de réflexion de base est suffisante. Il est idéal pour des applications temporaires en extérieur.

### Propriétés réfléchissantes

Technologie de réflexion: Bille de verre, Structure de l'adhésif réfléchissant: A

### Domaines d'application

- Publicité
- Publicité et signalisation

### Couleurs

ORALITE® 5200 l'est disponible en dix couleurs suivantes: White (code couleur 010), Yellow (code couleur 020), Orange (code couleur 035), Red (code couleur 030), Green (code couleur 060), Blue (code couleur 050)

### Épaisseur totale

- 0.1mm (Valeur moyenne, sans papier de protection)

### Matériau frontal

Film en PVC premium, Coulé, 0.1 mm

### Matériau protecteur

Carton siliconé avec enduit de PE sur les deux faces, 145 g/m<sup>2</sup>

### Adhésif

Solvant de polyacrylate

### Films laminés recommandés

ORAGUARD® 290, ORAGUARD® 290DU, ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293, ORAGUARD® 293F

### Caractéristiques techniques

# ORALITE® 5200

## Economy Grade

### DURABILITÉ

|                             |                                                           |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilité                  | 3 Année(s)                                                | avec un traitement conforme, en cas d'altérations extérieures verticales, climat normal d'Europe centrale, pas de garantie en cas d'utilisation non verticale |
| Garantie de stockage        | 2 Année(s)                                                | dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative                                                                                               |
| Résistance aux températures | Température minimale -40 °C<br>Température maximale 80 °C | collé sur aluminium, climat normal d'Europe centrale, pas de garantie en cas d'application non verticale                                                      |

### PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

|                      |            |                                                              |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Adhésivité de départ | 15 N/25 mm | après 24h, sur acier inoxydable   Valeur moyenne, FINAT n° 1 |
| Adhésif              | Permanent  |                                                              |

### TRAITEMENT

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression recommandée | Impression à jet d'encre avec des encres à solvant coloré, Impression à jet d'encre avec des encres à latex, Impression à jet d'encre avec des encres UV, Sérigraphie |
| Support approprié                | Aluminium, Tôle d'acier galvanisée                                                                                                                                    |
| Température de collage           | Température minimale 10 °C                                                                                                                                            |

# ORALITE® 5200

## Economy Grade

### REMARQUES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de films ORALITE®, il convient de respecter les spécifications nationales. ORAFOL recommande de vous procurer les dispositions à jour auprès de l'organisme compétent près de chez vous et de vous assurer que le produit y est conforme. Veuillez vous adresser directement à ORAFOL pour de plus amples renseignements. Les produits ORALITE® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORALITE® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORALITE® et du développement constant de nouvelles applications, l'acheteur doit être à même de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu et d'assumer tous les risques associés à cette utilisation. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La garantie est exclue pour les applications qui ne figurent pas dans la fiche de données techniques ou qui ne sont pas réalisées conformément aux directives de traitement d'ORAFOL. La durée de vie des panneaux dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que le choix et la préparation du support, le respect des directives de traitement recommandées, la zone géographique, les conditions météorologiques ainsi que l'entretien du produit et du panneau fini. La responsabilité d'ORAFOL n'est pas engagée pour les défauts imputables au recours à un support non conforme ou une préparation non appropriée de la surface. Vous pouvez trouver des informations détaillées dans les documents de garantie édités sur [www.orafol.com](http://www.orafol.com). ORALITE® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH