ORALITE® 5600E

Fleet Marking Grade

ORALITE® 5600 Fleet Marking Grade es una película reflectante desmontable para publicidad exterior a largo plazo en superficies pintadas. La película es extraordinariamente flexible, por lo que también se garantiza una excelente procesabilidad en nervaduras y remaches. Las instrucciones detalladas de procesamiento se encuentran en nuestro sitio web de productos.

Reflective Properties

Tecnología de reflexión: Esferas de cristal, Clases reflectantes: RA1, Estructura de la cinta reflectante: A, Reflection Norm(s): ORALITE ® 5600 E - Tabelle 1 (ECE 104), ORALITE ® 5600 E - Tabelle 2 (CIE Nr. 15.2)

Ámbitos de aplicación

- Vehículos de construcción
- Obras
- Vehículos de emergencia y vehículos especiales
- Seguridad y rescate
- Tráfico y transporte
- Máquinas agrícolas
- Camiones y remolques
- Publicidad
- Publicidad y señalización

Colores

ORALITE® 5600E is available in the following colors: White (F010), Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Blue (F050), Green (F060), Black (F070), Azure (F084), Gold (F091), Lemon (F213), Ruby (F364)

Espesor total

- 0.135 mm (Valor medio, sin papel protector)

Material delantero

Película de PVC premium, Fundido, 0.09 mm

Material de recubrimiento

Cartón siliconado con revestimiento de PE por ambos lados, 145 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente (removible aplicando calor), Transparente

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5600E

Fleet Marking Grade

Películas de laminación recomendadas

ORAGUARD® 290, ORAGUARD® 290DU, ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293, ORAGUARD® 293F, ORAGUARD® XP279

Materiales de transferencia recomendados

ORATAPE® LT72 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	7 Año(s)	en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo
Conservabilidad	2 Año(s)	en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa
Alargamiento de rotura	Alargamiento minimo de rotura longitudinal 100 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 100 percent	DIN EN ISO 527 DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 0 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal 0 MPa	
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 80 °C	adherido en aluminio, clima normal centroeuropeo

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Eliminación	Desprendible	removible aplicando calor
Poder adhesivo	17 N-25mm	tras 24 h, adherido en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1
	16 N-25mm	tras 24 h, adherido en pintura acrílica | Valor medio, FINAT TM 1

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5600E

Fleet Marking Grade

PROCESAMIENTO

Procedimiento de impresión recomendado	Serigrafía, Impresión digital con tintas de base solvente, Impresión UV, Impresión látex
Temperatura de pegado	Temperatura mínima 15 °C
Técnica de aplicación propuesta	Aplicación en seco

table1

viewAngle	0,33°			
Ángulo de proyección	**5°**	**30°**	**40°**	**60°**
allColors	50	21,7	12,3	1,7

table2

Colores	1		2		3		4		luminanceFactor
	x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanco (010)	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	□ 0,35
Amarillo (020)	0,494	0,506	0,470	0,480	0,513	0,437	0,545	0,455	□ 0,27
Rojo (030)	0,735	0,265	0,700	0,250	0,607	0,343	0,655	0,345	□ 0,05
Naranja (035)	0,631	0,369	0,552	0,359	0,506	0,404	0,570	0,430	□ 0,12
Azul (050)	0,100	0,109	0,146	0,156	0,183	0,115	0,137	0,038	□ 0,01
Verde (060)	0,007	0,703	0,216	0,448	0,147	0,400	0,018	0,454	□ 0,04
black (070)	0,385	0,355	0,300	0,270	0,260	0,310	0,345	0,395	0 □ ß □ 0,03
skyBlue (084)	0,120	0,125	0,160	0,120	0,160	0,480	0,160	0,460	□ 0,03
gold (091)	0,460	0,440	0,480	0,440	0,480	0,420	0,460	0,420	□ 0,16
lemonYellow (213)	0,395	0,515	0,450	0,460	0,495	0,502	0,423	0,574	□ 0,16
rubyRed (364)	0,710	0,290	0,610	0,300	0,569	0,341	0,655	0,345	□ 0,03

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5600E

Fleet Marking Grade

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

ORALITE® 5600E puede imprimirse con la tinta para serigrafía ORALITE® 5018 o con la mayoría de tintas de base solvente y tintas látex y UV. Siga las instrucciones del fabricante de la tinta seleccionada para determinar si es necesario un laminado de protección. En caso necesario, se recomienda laminar el material con ORALITE® 5051, ORAGUARD® 289F, ORAGUARD® 290F o ORAGUARD® 293F para garantizar una protección UV mejorada. En caso de utilizar otras tintas o impresoras ajenas a ORAFOL, el cliente debe probar y autorizar el uso. Si bien la aplicación de calor contribuye a eliminar el producto con mayor facilidad, puede ser necesario un eliminador de adhesivo con base solvente para retirar completamente todos los restos de adhesivo. Para más información, consulte las instrucciones de procesamiento facilitadas por ORAFOL o contacte con el personal del departamento de Reflective Solutions de ORAFOL. Todos los productos ORALITE® se han fabricado en un entorno de producción controlado y certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015. Es posible realizar la trazabilidad de los lotes mediante el número indicado en cada bobina.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAFOL se someten a exhaustivos controles de calidad durante el proceso de fabricación y garantizando una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada está basada en nuestros análisis e inspecciones y no representa características garantizadas ni un acuerdo de calidad. Dada la variedad de usos de los productos ORAFOL y el desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. No se asume ninguna garantía para otros fines distintos a los detallados en la ficha técnica o para aplicaciones que no sigan las instrucciones de ORAFOL. La vida útil del producto final depende de numerosos factores, incluidos, entre otros, la selección y preparación del sustrato, del cumplimiento de las instrucciones recomendadas de aplicación, la zona geográfica, las condiciones de exposición y el mantenimiento del material ORAFOL y del producto final. ORAFOL no asume ninguna responsabilidad por los fallos en el producto que hayan sido ocasionados por el sustrato o por una preparación inadecuada de la superficie. Para el uso de los productos ORAFOL es necesario cumplir con las especificaciones nacionales vigentes. ORAFOL recomienda consultar los requisitos actuales vigentes a la autoridad responsable del lugar de aplicación y garantizar que el producto satisface los mismos. Contacte con ORAFOL para más información. ORALITE® es una marca de la empresa ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com