ORALITE® 5600RA

Fleet Engineer Grade

product.properties.technical_data_sheet.technical_data_sheet_introduction.id.339

Reflective Properties

Tecnología de reflexión: Esferas de cristal, Reflection Norm(s): ORALITE ® 5600 RA - Tabelle 1 (CIE Nr. 54.2), ORALITE ® 5600 RA - Tabelle 2 (CIE Nr. 15.2)

Ámbitos de aplicación

- Vehículos de construcción
- Obras
- Vehículos de emergencia y vehículos especiales
- Seguridad y rescate
- Tráfico y transporte
- Máquinas agrícolas
- Publicidad
- Publicidad y señalización

Colores

ORALITE® 5600RA is available in the following colors: White (F010), Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Blue (F050), Green (F060), Black (F070), Azure (F084), Gold (F091), Lemon (F213), Ruby (F364)

Espesor total

- 0.15 mm (Valor medio, sin papel protector)

Material delantero

Película de PVC premium, Fundido

Material de recubrimiento

Papel RapidAir con recubrimiento de PE en ambos lados, siliconado por un lado, 155 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Transparente, reposicionable

Películas de laminación recomendadas

ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293F, ORAGUARD® XP279

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5600RA

Fleet Engineer Grade

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	7 Año(s)	en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo
Conservabilidad	2 Año(s)	en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 80 °C	adherido en aluminio, clima normal centroeuropeo

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Eliminación	Desprendible	La aplicación de calor contribuye a retirar el producto fácilmente
Poder adhesivo	15 N-25mm	tras 24 h, adherido en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1
	12 N-25mm	tras 24 h, adherido en pintura acrílica | Valor medio, FINAT TM 1

PROCESAMIENTO

Tecnología RapidAir	yes
Temperatura de pegado	Temperatura mínima 15 °C
Técnica de aplicación propuesta	Aplicación en seco

Tabla 1 - Coeficiente específico de retro-reflexión R' en cd / (lx m²) [Valores típicos] (Láminas nuevas; Iluminante estándar de la CIE A; CIE Nr. 54.2)

Ángulo de observación		0,2°		0,33°	
Ángulo de proyección		5°	30°	5°	30°
Blanco	**(010)**	100	40	80	35
Amarillo	**(020)**	55	25	45	20
Rojo	**(030)**	18	8	15	6

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5600RA

Fleet Engineer Grade

Ángulo de observación		0,2°		0,33°	
Ángulo de proyección		5°	30°	5°	30°
Naranja	**(035)**	27	10	23	8
Azul	**(050)**	5	1,7	4	1
Verde	**(060)**	13	5	11	5
Negro	**(070)**	35	15	30	10
Celeste	**(084)**	11	4	8	3
Dorado	**(091)**	70	27	50	22
Limón	**(213)**	75	30	55	25
Rubí	**(364)**	10	5	8	4

Tabla 2 - Coordenadas de cromaticidad (Tagesaufsichtfarben; Estado nuevo; CIE Nr. 15.2)

Colores		1		2		3		4		Factor luminoso β
		x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanco	**(010)**	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	□ 0,35
Amarillo	**(020)**	0,494	0,506	0,470	0,480	0,513	0,437	0,545	0,455	□ 0,27
Rojo	**(030)**	0,735	0,265	0,700	0,250	0,607	0,343	0,655	0,345	□ 0,05
Naranja	**(035)**	0,631	0,369	0,552	0,359	0,506	0,404	0,570	0,430	□ 0,12
Azul	**(050)**	0,100	0,109	0,146	0,156	0,183	0,115	0,137	0,038	□ 0,01
Verde	**(060)**	0,007	0,703	0,216	0,448	0,147	0,400	0,018	0,454	□ 0,04
Negro	**(070)**	0,385	0,355	0,300	0,270	0,260	0,310	0,345	0,395	0 □ ß □ 0,03
Celeste	**(084)**	0,120	0,125	0,160	0,120	0,160	0,480	0,160	0,460	□ 0,03
Dorado	**(091)**	0,460	0,440	0,480	0,440	0,480	0,420	0,460	0,420	□ 0,16
Limón	**(213)**	0,395	0,515	0,450	0,460	0,495	0,502	0,423	0,574	□ 0,16
Rubí	**(364)**	0,710	0,290	0,610	0,300	0,569	0,341	0,655	0,345	□ 0,03

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5600RA

Fleet Engineer Grade

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

El sustrato de pegado debe estar libre de polvo, grasa y otra suciedad que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deben dejarse endurecer completamente. El usuario debe comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. El material reflectante autoadhesivo solo puede aplicarse en seco. Para otras aplicaciones diferentes, el usuario es el único responsable de evaluar la idoneidad del producto y de todos los riesgos asociados. ORALITE® 5600RA puede imprimirse con la tinta de serigrafía ORALITE® 5018 o con la mayoría de tintas con base solvente, látex y UV. Siga las instrucciones del fabricante de la tinta seleccionada para determinar si es necesario un laminado de protección. En caso necesario, se recomienda laminar el material con ORALITE® 5051, ORAGUARD® 289F, ORAGUARD® 290F o ORAGUARD® 293F para garantizar una protección UV mejorada. En caso de utilizar otras tintas o impresoras ajenas a ORAFOL, el cliente debe probar y autorizar el uso. Si bien la aplicación de calor contribuye a eliminar el producto con mayor facilidad, puede ser necesario un eliminador de adhesivo con base solvente para retirar completamente todos los restos de adhesivo. Para más información, consulte las instrucciones de procesamiento facilitadas por ORAFOL o contacte con el personal del departamento de Reflective Solutions de ORAFOL. Todos los productos ORALITE® se han fabricado en un entorno de producción controlado y certificado de conformidad con la norma ISO 9001:2015. Es posible realizar la trazabilidad de los lotes mediante el número indicado en cada bobina.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAFOL se someten a exhaustivos controles de calidad durante el proceso de fabricación y garantizando una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada está basada en nuestros análisis e inspecciones y no representa características garantizadas ni un acuerdo de calidad. Dada la variedad de usos de los productos ORAFOL y el desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. No se asume ninguna garantía para otros fines distintos a los detallados en la ficha técnica o para aplicaciones que no sigan las instrucciones de ORAFOL. La vida útil del producto final depende de numerosos factores, incluidos, entre otros, la selección y preparación del sustrato, del cumplimiento de las instrucciones recomendadas de aplicación, la zona geográfica, las condiciones de exposición y el mantenimiento del material ORAFOL y del producto final. ORAFOL no asume ninguna responsabilidad por los fallos en el producto que hayan sido ocasionados por el sustrato o por una preparación inadecuada de la superficie. Para el uso de los productos ORAFOL es necesario cumplir con las especificaciones nacionales vigentes. ORAFOL recomienda consultar los requisitos actuales vigentes a la autoridad responsable del lugar de aplicación y garantizar que el producto satisface los mismos. Contacte con ORAFOL para más información. ORALITE® es una marca de la empresa ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com