

ORALITE® 5650E RA

Fleet Marking Grade

ORALITE® 5650E RA Fleet Marking Grade est un film réfléchissant à adhésion permanente pour la publicité extérieure à long terme sur des surfaces peintes. Le film est extraordinairement flexible, donc une excellente aptitude au traitement est également donnée aux nervures et rivets. La technologie RapidAir garantit un collage sans bulles et la meilleure repositionnabilité. Des instructions de traitement détaillées se trouvent sur notre site web de produits.

Propriétés réfléchissantes

Technologie de réflexion: Bille de verre, Structure de l'adhésif réfléchissant: A

Domaines d'application

- Véhicules de chantier
- Chantiers
- Véhicules de service et véhicules ayant des droits spéciaux
- Sécurité et secours
- Circulation et transport
- Machines agricoles
- PL et remorques
- Publicité
- Publicité et signalisation

Couleurs

ORALITE® 5650E RA l'est disponible en dix couleurs suivantes: White (F010), Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Blue (F050), Green (F060), Black (F070), Azure (F084), Gold (F091), Lemon (F213), Ruby (F364)

Épaisseur totale

- 0.15 mm (Valeur moyenne, sans papier de protection)

Matériau frontal

Film en PVC premium

Matériau protecteur

Carton siliconé avec enduit de PE sur les deux faces, 145 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate

ORALITE® 5650E RA

Fleet Marking Grade

Matériaux de transfert recommandés

ORATAPE® LT72 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	7 Année(s)	avec un traitement conforme, en cas d'altérations extérieures verticales, climat normal d'Europe centrale
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 80 °C	collage sur aluminium, climat normal d'Europe centrale

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Enlevabilité	Enlevable	
Adhésivité de départ	18 N/25 mm	collage sur acier inoxydable, après 24 h Valeur moyenne, FINAT n° 1
	14 N/25 mm	collage sur verre acrylique, après 24 h Valeur moyenne, FINAT n° 1

TRAITEMENT

Méthode d'impression recommandée	Impression UV, Impression latex, Sérigraphie
Technologie RapidAir	Oui
Température de collage	Température minimale 15 °C
Technique d'application suggérée	Application sèche

ORALITE® 5650E RA

Fleet Marking Grade

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à encoller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres contaminations susceptibles de compromettre le pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces fraîchement vernies ou peintes doivent être complètement durcies. L'utilisateur doit vérifier la compatibilité des vernis et des couleurs sélectionnés avant d'appliquer le matériau. Le matériau réfléchissant autoadhésif ne peut être appliqué qu'à sec. Pour d'autres applications, l'utilisateur assume l'entière responsabilité d'évaluer l'adéquation du produit et tout risque associé à ces applications. ORALITE® 5650E RA peut être imprimé avec l'encre de sérigraphie ORALITE® 5018 ou avec la plupart des encres à base de solvant et des encres UV ou latex dans le processus sérigraphique. Veuillez vous reporter aux instructions du fabricant de l'encre sélectionnée afin de déterminer si un laminé d'application est requis. Si nécessaire, il est recommandé de laminer le matériau avec ORALITE® 5051, ORAGUARD® 289F, ORAGUARD® 290F ou ORAGUARD® 293F afin de garantir une meilleure protection anti-UV. Même si le recours à la chaleur contribue à faciliter partiellement l'enlèvement du produit, un dissolvant d'adhésif à base de solvant est requis pour éliminer complètement d'éventuels résidus d'adhésif ou de produit. Pour des informations détaillées, merci de consulter les instructions de traitement éditées par ORAFOL ou de vous adresser à votre interlocuteur de la ORAFOL Reflective Solutions Division. Remarque : Tous les produits ORALITE® sont fabriqués dans un environnement de production contrôlé certifié ISO 9001:2008. La traçabilité des lots est assurée à tout moment grâce au numéro du rouleau.

REMARQUES IMPORTANTES

Les produits ORAFOL sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication ; ils sont dès lors garantis de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées reposent sur nos propres analyses et inspections, et ne font pas état de propriétés garanties ou d'un accord sur la qualité. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAFOL et du développement constant de nouvelles applications, l'acheteur doit être à même de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu et d'assumer tous les risques associés à une telle utilisation. Aucune garantie n'est accordée pour des destinations autres que celles énumérées dans la fiche technique ou pour des utilisations qui ne sont pas appliquées conformément aux instructions de traitement d'ORAFOL. La durée de conservation du produit final dépend de plusieurs facteurs, y compris mais sans s'y restreindre, le choix et la préparation du support, l'observation des directives d'application recommandées, la zone géographique, les conditions d'exposition et l'entretien du matériel ORAFOL et du produit final. Les défauts du produit occasionnés par le support ou la préparation inappropriée de la surface d'application ne sont pas de la responsabilité d'ORAFOL. L'utilisation des produits ORAFOL implique de tenir compte des réglementations nationales en vigueur. ORAFOL vous recommande de consulter les dispositions à jour auprès de vos instances locales et de vous assurer que le produit y est conforme. Veuillez contacter ORAFOL pour de plus amples renseignements. ORALITE® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH