

ORALITE® 5650E RA

Fleet Marking Grade

ORALITE® 5650E RA Fleet Marking Grade — это постоянно прилипающая отражающая пленка для долгосрочной наружной рекламы на окрашенных поверхностях. Пленка необычайно гибкая, поэтому отличная обрабатываемость также обеспечена на ребрах и заклепках. Технология RapidAir обеспечивает безпузырьковое приклеивание и лучшую возможность повторного размещения. Подробные инструкции по обработке находятся на нашем веб-сайте продуктов.

Reflective Properties

Технология световозвращения: Стекланные шарики, Структура светоотражающей ленты: A

Области применения

- Дорожно-строительные машины
- Участки проведения строительных и ремонтных работ
- Автотранспорт оперативных служб и транспортные средства со специальными правами
- Безопасность и спасение
- Дорожное движение и транспорт
- Сельскохозяйственные машины
- Грузовые автомобили и прицепы
- Реклама
- Реклама и знаки

Цвета

ORALITE® 5650E RA is available in the following colors: White (F010), Yellow (F020), Red (F030), Orange (F035), Blue (F050), Green (F060), Black (F070), Azure (F084), Gold (F091), Lemon (F213), Ruby (F364)

Общая толщина

- 0.15 mm (Среднее значение, без защитной бумаги)

Лицевой материал

ПВХ-пленка премиум-класса

Подложка

Силиконовый картон с двухсторонним ПЭ-покрытием, 145 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя

ORALITE® 5650E RA

Fleet Marking Grade

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® LT72 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	7 Год(ы)	при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, в нормальном среднеевропейском климате
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 80 °C	при наклеивании на алюминий, нормальный среднеевропейский климат

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Снимаемость	Удаляемый	
Сила сцепления	18 N-25mm	при наклеивании на высококачественную сталь, через 24 ч Среднее значение, FINAT TM 1
	14 N-25mm	при наклеивании на акриловое стекло, через 24 ч Среднее значение, FINAT TM 1

ОБРАБОТКА

Рекомендуемый метод печати	УФ-печать, Латексная печать, Трафаретная печать
Технология RapidAir	yes
Температура нанесения	Минимальная температура 15 °C
Рекомендуемый метод применения	Сухое нанесение

ORALITE® 5650E RA

Fleet Marking Grade

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать пыли, жира и других загрязнений, способных ослабить сцепление материала. Поверхности со свежей покраской или свежее нанесенным лаковым покрытием должны высохнуть до полного отвердевания. Перед нанесением пользователь должен проверить совместимость выбранных лакокрасочных материалов. Самоклеящийся световозвращающий материал может наноситься только сухим способом. Для других видов применения пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта и берет на себя все риски, связанные с таким применением. Для трафаретной печати рекомендуется использовать краску ORALITE® 5018, также на пленку ORALITE® 5650E RA можно наносить трафаретную печать с использованием большинства красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе. Для определения необходимости применения ламинирования см. инструкции производителя выбранных чернил. При необходимости рекомендуется ламинировать материал с помощью ORALITE® 5051, ORAGUARD® 289F, ORAGUARD® 290F или ORAGUARD® 293F для обеспечения повышенной защиты от ультрафиолетового излучения. Хотя нагревание помогает частично удалить продукт, для полного удаления остатков клея/продукта может потребоваться средство для удаления клея на основе растворителя. Более подробные сведения см. в указаниях по обработке, опубликованных компанией ORAFOL, или обращайтесь к компетентным сотрудникам ORAFOL Reflective Solutions Division. Указание: Вся продукция ORALITE® изготовлена в производственных условиях, проверенных и сертифицированных по стандарту ISO 9001:2008. Отслеживание последовательности технологической обработки партии возможно на основании номера рулона.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время всего процесса производства вся продукция ORAFOL проходит тщательный контроль качества, поэтому обеспечивается соответствие качества торговым стандартам и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация основывается на проведенных нами анализах и исследованиях и не представляет собой гарантию свойств или согласованных характеристик. Ввиду множества способов использования продукции ORAFOL и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно оценить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели, и несет все связанные с подобным применением риски. При использовании в иных целях, не указанных в технической спецификации, или обработке, не соответствующей указаниям по обработке компании ORAFOL, гарантия не предоставляется. Долговечность конечного продукта зависит от многих факторов, в том числе от выбора и подготовки основы, соблюдения рекомендаций по применению, географической зоны, условий воздействия и ухода за материалом ORAFOL и конечным продуктом. Компания ORAFOL не несет ответственности за дефекты продукта, возникшие из-за основы или ненадлежащей подготовки поверхности. При использовании продукции ORAFOL необходимо соблюдать соответствующие государственные нормы. ORAFOL рекомендует запросить действующие требования в местных органах власти и убедиться, что продукция им соответствует. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию ORAFOL. ORALITE® является товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH