

Product description

La película autoadhesiva de PVC flexible de clase económica está disponible en blanco y transparente, y es ideal como película de impresión para aplicaciones de corta duración en el área de punto de venta. Ha sido desarrollada específicamente para uso en interiores sobre superficies bidimensionales y destaca por su excelente capacidad de retirada. La película puede retirarse sin dejar residuos, lo que permite aplicaciones publicitarias y promocionales flexibles.

Material de recubrimiento

Cartón siliconado con recubrimiento en un lado, 135 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato, fácil de desprender

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	en caso de un procesamiento correcto, con exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo	
	3 Año(s)	sin impresión
Conservabilidad	2 Año(s)	en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.4 mm Retracción transversal máxima 0 mm	adherido en aluminio FINAT TM 14, Valor medio
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 130 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 19 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 60 °C	Exposición a corto plazo hasta 80 °C

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	2 N-25mm	tras 24 horas, acero inoxidable FINAT TM 1, valor medio
----------------	----------	---

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Para la impresión flexográfica y offset UV se requieren tintas especiales. La superficie sobre la que se va a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otras impurezas que puedan afectar a la adherencia del material. El material no es adecuado para su aplicación sobre PVC y metacrilato. Las capas de pintura nuevas deben estar secas o completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad, deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan con la calidad habitual en el mercado y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestra mercancía, conforme a la norma ISO 9001, queda garantizada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en resultados de investigación que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a las múltiples posibilidades de aplicación de los productos ORACAL® y al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador comprobar minuciosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el fin de uso previsto. Además, deben tenerse en cuenta las instrucciones de aplicación publicadas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a posibles modificaciones. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.