

ORACAL® 629

Print Vinyl

1/2 Pages

Brève description

Le film PVC souple autocollant de classe économique est disponible en blanc et transparent et convient parfaitement comme film d'impression pour des applications à court terme dans le domaine du point de vente. Il a été spécialement développé pour une utilisation en intérieur sur des surfaces bidimensionnelles et se distingue par son excellente facilité de retrait. Le film peut être retiré sans laisser de résidus, ce qui permet des applications publicitaires et promotionnelles flexibles.

Matériau protecteur

Carton siliconé avec enduit sur une face, 135 g/m²

Adhésif

Polyacrylate, facile à décoller

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	avec un traitement conforme, en cas d'altérations extérieures verticales, climat normal d'Europe centrale	
	3 Année(s)	sans impression
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.4 mm Rétrécissement maximal transversal 0 mm	collage sur aluminium FINAT TM 14, Valeur moyenne
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 130 % Allongement minimal à la rupture transversale 150 %	DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 19 N/mm ² Résistance maximale à la traction transversale 19 N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 60 °C	Exposition de courte durée jusqu'à 80 °C

ORACAL® 629

Print Vinyl

2/2 Pages

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	2 N/25 mm	après 24 heures, acier inoxydable FINAT TM 1, valeur moyenne
----------------------	-----------	--

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
------------------------	----------------------------

NOTE SUR LE PRODUIT

L'impression flexographique et l'impression offset UV nécessitent des encres spéciales. Le support à recouvrir doit être exempt de poussière, de graisse ou de toute autre impureté susceptible de nuire à l'adhérence du matériau. Le matériau n'est pas adapté au collage sur du PVC et du verre acrylique. Les nouvelles couches de peinture doivent être sèches ou complètement durcies. Pour vérifier la compatibilité, il convient de réaliser des tests d'application avec les peintures prévues.

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle qualité rigoureux tout au long du processus de fabrication. Nous garantissons que les produits livrés sont de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits, conformément à la norme ISO 9001, est assurée par le numéro de bobine. Les informations publiées concernant les produits ORACAL® reposent sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais ne constituent en aucun cas une garantie. En raison des multiples possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement constant de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'usage prévu. Par ailleurs, les consignes de mise en œuvre publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.