

ORACAL® 629

Print Vinyl

1/2 Page

Product description

La pellicola autoadesiva in PVC morbido di classe economy è disponibile nei colori bianco e trasparente ed è ideale come film da stampa per applicazioni a breve termine nel settore del punto vendita. È stata sviluppata appositamente per l'uso in ambienti interni su superfici bidimensionali e si distingue per la sua eccellente rimovibilità. La pellicola può essere rimossa senza lasciare residui, consentendo applicazioni pubblicitarie e promozionali flessibili.

Materiale di rivestimento

Cartone siliconato rivestito su un lato, 135 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato, facile da rimuovere

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale	
	3 Anno/i	non stampata
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm Massimo restringimento trasversale 0 mm	incollato su alluminio FINAT TM 14, Valore medio
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 60 °C	Esposizione a breve termine fino a 80 °C

ORACAL® 629

Print Vinyl

2/2 Pagine

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	2 N-25mm	dopo 24 ore, acciaio inossidabile FINAT TM 1, valore medio
----------------	----------	--

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

Per la stampa flessografica e offset UV sono necessari inchiostri speciali. La superficie su cui si applica il materiale deve essere priva di polvere, grasso o altre impurità che potrebbero compromettere l'adesione del materiale. Il materiale non è adatto per l'incollaggio su PVC e vetro acrilico. Le verniciature recenti devono essere asciutte o completamente indurite. Per verificare la compatibilità, è necessario eseguire prove di applicazione con le vernici previste.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti vengano consegnati in qualità commerciale e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità della nostra merce, in conformità alla norma ISO 9001, è assicurata dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. A causa delle molteplici possibilità di impiego dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, spetta all'acquirente verificare con la massima attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per il rispettivo scopo di utilizzo. Inoltre, è necessario attenersi alle istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a eventuali modifiche. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.