

ORACAL® 629

Print Vinyl

1/2 Страницы

Product description

Самоклеящаяся мягкая ПВХ-плёнка эконом-класса доступна в белом и прозрачном исполнении и идеально подходит в качестве печатной плёнки для краткосрочных применений в сфере POS. Она специально разработана для использования внутри помещений на двухмерных поверхностях и отличается превосходной удаляемостью. Плёнка снимается без остатков клея, что обеспечивает гибкость рекламных и промоакционных применений.

Подложка

Силиконовый картон с односторонним покрытием, 135 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, легко снимаемый

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, в нормальном среднеевропейском климате	
	3 Год(ы)	без печати
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	при наклеивании на алюминий FINAT TM 14, Среднее значение
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527

ORACAL® 629

Print Vinyl

2/2 Страницы

Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 н-мм-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 н-мм-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Кратковременная нагрузка до 80 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	2 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT TM 1, среднее значение
----------------	----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Для флексографской и УФ-офсетной печати требуются специальные краски. Поверхность, на которую наносится материал, должна быть очищена от пыли, жира и других загрязнений, которые могут снизить адгезию материала. Материал не подходит для наклеивания на ПВХ и акриловое стекло. Свежее лакокрасочное покрытие должно быть высохшим или полностью отвердевшим. Для определения совместимости необходимо провести тесты на применение с предполагаемыми лаками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса. Мы гарантируем, что продукция поставляется в соответствии с общепринятыми стандартами качества и не содержит производственных дефектов. Прослеживаемость нашей продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивается по номеру рулона. Информация, опубликованная в отношении продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, однако не является гарантией. В связи с разнообразными возможностями применения продукции ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно проверить пригодность и рабочие характеристики продукта для конкретного назначения. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, изданные ORAFOL. Покупатель несет все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все данные приводятся с оговоркой о возможных изменениях. ORACAL® является зарегистрированным товарным знаком ORAFOL Europe GmbH.