ORACAL® 770RA

Anti Graffiti Railway Film

Product description

Pellicola speciale in PVC autoadesiva di alta gamma per la decorazione di veicoli in grande formato su superfici bidimensionali. La pellicola da intaglio lucida, con speciale finitura superficiale e opaca alla luce, è dotata della tecnologia RapidAir per un'applicazione riposizionabile, praticamente priva di bolle, e un'eccellente fuoriuscita dell'aria. Dopo l'applicazione offre un'adesione permanente, un effetto antigraffiti e un'eccellente stabilità dimensionale. *Colori e dimensioni disponibili su richiesta.

Materiale frontale

Pellicola speciale in PVC, Stampato, 0.1 mm

Materiale di rivestimento

Carta RapidAir rivestita in PE su entrambi i lati, siliconata su un lato, 143 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Bianco, riposizionabile, 0.03 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale	
	5 Anno/i	Bianco, altri colori fino a 5 anni (a seconda del colore, su richiesta)
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.25 mm Massimo restringimento trasversale 0.25 mm	incollato su alluminio | FINAT TM 14, valore medio
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 100 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 100 percent	DIN EN ISO 527

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 770RA

Anti Graffiti Railway Film

Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 20 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 20 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	Esposizione a breve termine fino a 80 °C |

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	14 N-25mm	dopo 24 ore, acciaio inossidabile | FINAT TM 1, valore medio

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C	

Certificati

- ORACAL®770GRA_DB-ST-BE-26-78751-020-3.1.pdf (Download)
- ORACAL®770GRA_DB-ST-BE-26-78751-020-3.1.pdf (Download)

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com