

ORACAL® 770RA

Anti Graffiti Railway Film

1/2 Страницы

Product description

Самоклеящаяся специальная ПВХ-плёнка премиум-класса для крупноформатной оклейки транспортных средств на двумерных поверхностях. Глянцевая непрозрачная плёнка для плоттерной резки со специальной обработкой поверхности оснащена технологией RapidAir, обеспечивающей возможность репозиционирования, практически без пузырей, и эффективный отвод воздуха. После нанесения плёнка обеспечивает постоянную адгезию, антиграффити-эффект и отличную размерную стабильность. *Цвета и размеры доступны по запросу.

Лицевой материал

Специальная ПВХ-пленка, Литая, 0.1 mm

Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Белый, возможность перепозиционирования, 0.03 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, в нормальном среднеевропейском климате	
	5 Год(ы)	Белый, другие цвета до 5 лет (в зависимости от цвета, по запросу)
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.25 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.25 mm	при наклеивании на алюминий FINAT TM 14, среднее значение

ORACAL® 770RA

Anti Graffiti Railway Film

2/2 Страницы

Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 100 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 100 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 20 н-мм-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 20 н-мм-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Кратковременная нагрузка до 80 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	14 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT TM 1, среднее значение
----------------	-----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

Сертификаты

- ORACAL®770GRA_DB-ST-BE-26-78751-020-3.1.pdf (Download)
- ORACAL®770GRA_DB-ST-BE-26-78751-020-3.1.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.