ORACAL® 770RA

Anti Graffiti Railway Film

简短的描述

用于二维表面大面积车辆标识的高端自粘特殊　PVC　膜。该高光泽、经特殊表面处理且不透明的刻字机膜采用RapidAir
技术，可实现可重新定位、近乎无气泡的贴合，并具有优异的排气性能。贴合后具有永久粘附性、防涂鸦效果以及优异的尺寸
*颜色和尺寸可根据要求提供。

表层材料

特种PVC薄膜, 铸造, 0.1 毫米

离型纸

双面PE涂层RaidAir纸，单面硅油处理, 143 g / m^2

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 永久, 白色, 可重贴, 0.03 毫米

技术性能

耐受性

耐用性	经过专业处理，适用于垂直户外环境， 中欧典型气候	
	5 年	白色，其他颜色最长5年（视颜色而定，可按需定制）
存储期	2 年	在原包装中，在20°C和50%相对湿度下
最大收缩	最大收缩沿 0.25 毫米 最大收缩率 0.25 毫米	粘在铝上 | FINAT TM 14 平均值
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 100 % 最小断裂伸长率 100 %	DIN EN ISO 527
抗拉强度	最小抗拉强度沿 20 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 20 N /平方毫米	DIN EN ISO 527
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	粘在铝上，中欧正常气候 |

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 770RA

Anti Graffiti Railway Film

胶粘剂性能

粘合力	14 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | Finat TM 1，平均值

应用工艺

施工温度	最低温度 10 °C

证书

- ORACAL®770GRA_DB-ST-BE-26-78751-020-3.1.pdf (Download)
- ORACAL®770GRA_DB-ST-BE-26-78751-020-3.1.pdf (Download)

产品说明

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的笔记

所有 ORACAL® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com