

ORACAL® 8410

Etched Glass Film

Brève description

Le film PVC monomère à effet givre pour la décoration créative des surfaces vitrées. La brillance réduite de la surface du film évite les reflets indésirables. Conçu pour les surfaces vitrées sur lesquelles on souhaite obtenir un effet givre ou l'impression d'un verre dépoli, sablé ou grainé, en particulier pour la décoration de vitrines, de surfaces réfléchissantes et de portes vitrées.

Matériau frontal

PVC souple, 0.07 mm

Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 137 g/m²

Adhésif

Polyacrylate, permanent, Transparent, 0.012 mm

Matériaux de transfert recommandés

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale	
	3 Année(s)	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Résistance aux solvants / produits chimiques	Solution détergente (nettoyant ménager à 0,5 %)	À température ambiante
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.5 mm Rétrécissement maximal transversal 0.5 mm	

ORACAL® 8410

Etched Glass Film

Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 120 % Allongement minimal à la rupture transversale 120 %	DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 17 N/mm ² Résistance maximale à la traction transversale 17 N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 60 °C	Exposition de courte durée jusqu'à 80 °C

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	18 N/25 mm	Verre FINAT TM 1, après 24h,
	16 N/25 mm	Verre acrylique FINAT TM 1, après 24h,

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
------------------------	----------------------------

Certificats

- 8410_B-s1,d0_Glas - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf [\(Download\)](#)
- 8410_B-s1,d0_glass - classification DIN EN 13501-1_ENG.pdf [\(Download\)](#)

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

ORACAL® 8410

Etched Glass Film

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.