

ORAJET® 3164HOP

High Opacity Film

Product description

Белая мягкая ПВХ-плёнка с высокой непрозрачностью (>99 %) для надёжного перекрытия существующих поверхностей и графики. Плёнка доступна как с глянцевой, так и с матовой поверхностью и идеально подходит для яркой, насыщенной цифровой печати. Разработана специально для краткосрочной и среднесрочной наружной рекламы, отличается превосходным качеством печати. Обработка аналогична проверенной цифровой плёнке ORAJET® 3164, что обеспечивает простоту в производстве и нанесении.

Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.1 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Прозрачный, 0.019 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	4 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 1 mm	
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORAJET® 3164HOP

High Opacity Film

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 60 °C

Кратковременная нагрузка до 80 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**Сила сцепления**

16 N-25mm

FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь

ОБРАБОТКА**Температура печати**

10 °C

Температура нанесения

Минимальная температура 10 °C

Сертификаты

- 3164 GHOP_C-s1,d0_Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3164 GHOP_C-s1,d0_mineralic substrate- classification DIN EN 13501-1ENG.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть высушены или полностью отверждены в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но не является гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAJET® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORAJET® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.