

# ORAJET® 3162HOP

## High Opacity Film

1/2 Seiten

### Produktbeschreibung

Weißer Weich-PVC-Folie mit hoher Opazität (>99 %) zur zuverlässigen Abdeckung bestehender Untergründe und Grafiken. Die Folie ist sowohl mit glänzender als auch mit matter Oberfläche erhältlich und eignet sich ideal für brillante, farbintensive Digitaldrucke. Sie wurde speziell für kurz- bis mittelfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich entwickelt und überzeugt durch ihre hervorragende Druckbildqualität. Die Verarbeitbarkeit entspricht der bewährten Digitaldruckfolie ORAJET® 3162 und ermöglicht eine einfache Handhabung bei der Produktion und Applikation.

### Frontmaterial

Weich-PVC Folie, 0.1 mm

### Abdeckmaterial

Einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 137 g/m<sup>2</sup>

### Haftklebstoff

Polyacrylat, ablösbar, transparent, 0.019 mm

### Technische Eigenschaften

#### FOLIENEIGENSCHAFTEN

|                         |                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Haltbarkeit             | 4 Jahr(e)                                                                                               | unbedruckt                                                     |
| Lagerfähigkeit          | 2 Jahr(e)                                                                                               | in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Maximaler Schrumpfung   | Maximaler Schrumpfung längs 1 mm<br>Maximaler Schrumpfung quer 1 mm                                     | Verklebt auf Aluminium   FINAT TM 14, Durchschnittswert        |
| Reißdehnung             | Minimale Reißdehnung längs 130 %<br>Minimale Reißdehnung quer 150 %                                     | DIN EN ISO 527)                                                |
| Reißfestigkeit          | Minimale Reißfestigkeit längs 19 N/mm <sup>2</sup><br>Minimale Reißfestigkeit quer 19 N/mm <sup>2</sup> | DIN EN ISO 527                                                 |
| Temperaturbeständigkeit | Minimale Temperatur -40 °C<br>Maximale Temperatur 60 °C                                                 | kurzzeitige Belastung bis 80 °C                                |

# ORAJET® 3162HOP

## High Opacity Film

2/2 Seiten

### KLEBEEIGENSCHAFTEN

|           |           |                                                            |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Klebkraft | 6 N/25 mm | nach 24h, rostfreier Stahl   FINAT TM 1, Durchschnittswert |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|

### VERARBEITUNG

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Drucktemperatur       | 10 °C                     |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 10 °C |

### PRODUKTHINWEIS

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

### WICHTIGE HINWEISE

Alle ORAJET® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben. Die zu den ORAJET® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAJET® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. ORAJET® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.