

# ORAJET® 3162HOP

## High Opacity Film

1/2 Pages

### Brève description

Film en PVC souple blanc avec une opacité élevée (>99 %) pour un recouvrement fiable des supports et graphismes existants. Disponible avec une finition brillante ou mate, il est idéal pour des impressions numériques éclatantes et riches en couleurs. Développé spécialement pour des campagnes publicitaires extérieures à court et moyen terme, il séduit par sa qualité d'impression exceptionnelle. Son traitement est identique à celui du film d'impression numérique éprouvé ORAJET® 3162, ce qui permet une manipulation aisée lors de la production et de l'application.

### Matériau frontal

PVC souple, 0.1 mm

### Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 137 g/m<sup>2</sup>

### Adhésif

Polyacrylate, détachable, Transparent, 0.019 mm

### Caractéristiques techniques

#### DURABILITÉ

|                                      |                                                                                                                           |                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Durabilité                           | 4 Année(s)                                                                                                                |                                                                         |
| Garantie de stockage                 | 2 Année(s)                                                                                                                | dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air |
| Rétraction maximale                  | Rétraction maximale dans le sens de la longueur 1 mm<br>Rétrécissement maximal transversal 1 mm                           |                                                                         |
| Allongement à la rupture en traction | Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 130 %<br>Allongement minimal à la rupture transversale 150 % | DIN EN ISO 527                                                          |

# ORAJET® 3162HOP

## High Opacity Film

2/2 Pages

|                             |                                                                                                                                                           |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Résistance en traction      | Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 19 N/mm <sup>2</sup><br>Résistance maximale à la traction transversale 19 N/mm <sup>2</sup> | DIN EN ISO 527                           |
| Résistance aux températures | Température minimale -40 °C<br>Température maximale 60 °C                                                                                                 | Exposition de courte durée jusqu'à 80 °C |

### PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

|                      |           |                                         |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Adhésivité de départ | 6 N/25 mm | FINAT TM 1, après 24h, acier inoxydable |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------|

### TRAITEMENT

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Température d'impression | 10 °C                      |
| Température de collage   | Température minimale 10 °C |

### NOTE SUR LE PRODUIT

Après l'impression, il faut veiller à ce que les encres sèchent soigneusement afin de ne pas compromettre la liaison ultérieure avec le stratifié. Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être séchées ou complètement durcies pendant au moins trois semaines. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

### REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORAJET® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans la qualité commerciale habituelle et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORAJET® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORAJET® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORAJET® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.