

# ORAJET® 3162HOP

## High Opacity Film

1/2 Страницы

### Product description

Белая мягкая ПВХ-пленка с высокой непрозрачностью (>99 %) для надежного перекрытия существующих поверхностей и графики. Пленка доступна как с глянцевой, так и с матовой поверхностью и идеально подходит для ярких и насыщенных цифровых отпечатков. Разработана специально для кратко- и среднесрочной наружной рекламы и отличается превосходным качеством печати. Обработка аналогична проверенной цифровой пленке ORAJET® 3162, что обеспечивает простоту использования при производстве и нанесении.

### Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.1 mm

### Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

### Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.019 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                       |                                                                                                                                                  |                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы           | 4 Год(ы)                                                                                                                                         |                                                                              |
| Срок хранения         | 2 Год(ы)                                                                                                                                         | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50% |
| Максимальная усадка   | Максимальная усадка в продольном направлении 1 mm<br>Максимальная усадка в поперечном направлении 1 mm                                           |                                                                              |
| Удлинение при разрыве | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent | DIN EN ISO 527                                                               |

# ORAJET® 3162HOP

## High Opacity Film

|                     |                                                                                                                            |                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Прочность на разрыв | Минимальная прочность на продольный разрыв 19 н-мм-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 н-мм-2 | DIN EN ISO 527                    |
| Термоустойчивость   | Минимальная температура -40 °C<br>Максимальная температура 60 °C                                                           | Кратковременная нагрузка до 80 °C |

### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |          |                                              |
|----------------|----------|----------------------------------------------|
| Сила сцепления | 6 N-25mm | FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь |
|----------------|----------|----------------------------------------------|

### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура печати    | 10 °C                         |
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |

### ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть высушены или полностью отверждены в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но не является гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAJET® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORAJET® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.