

ORAGUARD® 212F

Product description

Специальная ПВХ-пленка с высокой прозрачностью и блеском была разработана как подходящий ламинат для серии цифровой печати 3552F и в сочетании с ней обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетового излучения. Она подходит для внутреннего и наружного применения и служит эффективной защитой поверхности для цифровой печати. Пленка обеспечивает четкое, яркое изображение печатных мотивов и одновременно повышает их устойчивость к ультрафиолетовому излучению, механическим нагрузкам и воздействию погодных условий.

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны, 0.036 mm

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	при правильной обработке	
	5	При вертикальном воздействии внешних погодных условий, нормальный климат Центральной Европы
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50 %
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.5 mm	Приклеен к стали Среднее значение, FINAT TM 14
	Максимальная усадка в поперечном направлении 0.5 mm	Приклеен к стали Среднее значение, FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 110 percent	Среднее значение, DIN EN ISO 527
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 110 percent	Среднее значение, DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 15 MPa Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 15 MPa	Среднее значение, DIN EN ISO 527

ORAGUARD® 212F

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	12 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 8 °C
-----------------------	------------------------------