

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Brève description

Ce film PVC spécial hautement transparent et brillant est idéal pour les campagnes publicitaires exigeantes et les décorations sur verre. Il est spécialement conçu pour les impressions numériques aux couleurs intenses sur des supports transparents et peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le film est collable à l'eau, hautement transparent et utilisable en grand format. Il séduit par son adhérence élevée, la brillance durable de ses couleurs et son excellente transparence. Idéal pour la publicité intérieure, les étiquettes et autocollants, la publicité extérieure, le lettrage de véhicules, les décorations de vitrines et les décorations sur verre.

Matériau frontal

Film en PVC spécial, 0.045 mm

Matériau protecteur

Film en polyester, siliconé sur une face, 0.075 mm

Adhésif

Solvant de polyacrylate semi-permanent

Films laminés recommandés

ORAGUARD® 212F

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	En cas d'exposition verticale aux intempéries extérieures, climat normal d'Europe centrale	
	5	non imprimé
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans son emballage d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité relative
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.1 mm Rétrécissement maximal transversal 0.1 mm	Collé sur acier Valeur moyenne, FINAT TM 14 Collé sur acier Valeur moyenne, FINAT TM 14

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 110 %	Valeur moyenne, DIN EN ISO 527
	Allongement minimal à la rupture transversale 110 %	Valeur moyenne, DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 15 MPa	Valeur moyenne, DIN EN ISO 527
	Résistance maximale à la traction transversale 15 MPa	
Résistance aux températures	Température minimale -30 °C Température maximale 70 °C	charge temporaire, collé sur aluminium aucun changement

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	12 N/25 mm	après 24 heures, acier inoxydable Valeur moyenne, FINAT TM 1
----------------------	------------	--

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 8 °C
------------------------	---------------------------