

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Product description

La pellicola speciale in PVC altamente trasparente e lucida è ideale per campagne pubblicitarie sofisticate e decorazioni su vetro. È stata appositamente progettata per stampe digitali dai colori intensi su superfici trasparenti e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. La pellicola è incollabile a umido, altamente trasparente e utilizzabile in grandi formati. Convince per l'elevata adesività, la brillantezza dei colori di lunga durata e l'eccellente trasparenza. Ideale per pubblicità interna, etichette e adesivi, pubblicità esterna, scritte su veicoli, decorazioni di vetrine e decorazioni su vetro.

Materiale frontale

Pellicola speciale in PVC, 0.045 mm

Materiale di rivestimento

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato, 0.075 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente semipermanente

Pellicole di laminazione consigliate

ORAGUARD® 212F

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	In caso di esposizione verticale agli agenti atmosferici esterni, clima normale dell'Europa centrale	
	5	non stampato
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nella confezione originale, a 20 °C e con umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm Massimo restringimento trasversale 0.1 mm	Incollato su acciaio Valore medio, FINAT TM 14 Incollato su acciaio Valore medio, FINAT TM 14
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 110 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 110 percent	Valore medio, DIN EN ISO 527 Valore medio, DIN EN ISO 527

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Resistenza allo strappo

Minimo resistenza allo strappo
longitudinale 15 MPa
Massima resistenza allo strappo
trasversale 15 MPa

Valore medio, DIN EN ISO 527

Termostabilità

Temperatura minima -30 °C
Temperatura massima 70 °C

carico temporaneo, incollato su alluminio | nessun
cambiamento

PROPRIETÀ ADESIVE**Potere adesivo**

12 N-25mm

dopo 24 ore, acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1

LAVORAZIONE**Temperatura di applicazione**

Temperatura minima 8 °C