

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

Produktbeschreibung

Hochwertige, selbstklebende Polyurethan-Laminierfolie für den langfristigen Einsatz im Außenbereich. Die transparente, PVC-freie Folie überzeugt durch ihre hohe Flexibilität und eine ausgezeichnete Formbeständigkeit, auch auf anspruchsvollen Oberflächen. Sie bietet einen hervorragenden UV-Schutz und schützt Drucke zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Ideal als langlebige Laminierfolie für hochwertige Anwendungen, bei denen Transparenz, Schutz und Beständigkeit im Vordergrund stehen. Besonders empfohlen in Kombination mit der Polyurethan-Digitaldruckfolie ORAJET® XP3971 RA+ ProSlide, sowie mit PVC-basierten Digitaldruckfolien, wie der ORAJET® 3951 RA+.

Frontmaterial

Polyurethan-Folie, gegossen, 0.04 mm

Abdeckmaterial

Einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 90 g/m²

Haftklebstoff

Solvent-Polyacrylat, permanent, transparent, 0.028 mm

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Haltbarkeit	bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima 12 Jahr(e)	
Lagerfähigkeit	2 Jahr(e)	in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Lösemittel- /Chemikalienbeständigkeit	Schwache Säuren, Salze und Alkalien, Wasser, Waschlauge (0,5% Haushaltsreiniger)	Bei Raumtemperatur
Maximaler Schrumpf	Maximaler Schrumpf längs 0.2 mm Maximaler Schrumpf quer 0.2 mm	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
Reißdehnung	Minimale Reißdehnung längs 150 % Minimale Reißdehnung quer 150 %	DIN EN ISO 527

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

Reißfestigkeit	Minimale Reißfestigkeit längs 15 N/mm ²	DIN EN ISO 527
	Minimale Reißfestigkeit quer 15 N/mm ²	
Temperaturbeständigkeit	Minimale Temperatur -40 °C	
	Maximale Temperatur 100 °C	

KLEBEEIGENSCHAFTEN

Klebkraft	10 N/25 mm	nach 24 h, rostfreier Stahl FINAT TM 1, Durchschnittswert
-----------	------------	---

VERARBEITUNG

Verklebungstemperatur	Minimale Temperatur 10 °C
-----------------------	---------------------------

PRODUKTHINWEIS

Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für den Verarbeiter unerlässlich, sich selbst von der Eignung der ORAGUARD®-Schutzlamine für das jeweilige Druckbild zu überzeugen.

WICHTIGE HINWEISE

Alle ORAGUARD® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollenummer gegeben. Die zu den ORAGUARD® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAGUARD® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.