

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

Product description

Pellicola di laminazione in poliuretano autoadesiva di alta qualità per un utilizzo prolungato in ambienti esterni. Questa pellicola trasparente e priva di PVC si distingue per l'elevata flessibilità e l'eccellente stabilità dimensionale, anche su superfici difficili. Offre un'eccellente protezione dai raggi UV e protegge in modo affidabile le stampe dagli agenti atmosferici. Ideale come pellicola di laminazione di lunga durata per applicazioni di alta qualità in cui trasparenza, protezione e resistenza sono fondamentali. Particolarmente consigliata in combinazione con la pellicola per stampa digitale in poliuretano ORAJET® XP3971 RA+ ProSlide, nonché con pellicole per stampa digitale a base di PVC, come la ORAJET® 3951 RA+.

Materiale frontale

Film in poliuretano, Stampato, 0.04 mm

Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 90 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Trasparente, 0.028 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	in condizioni di esposizione verticale agli agenti atmosferici, clima normale dell'Europa centrale	
	12 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nella confezione originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche	Acidi deboli, Sali e alcali, Acqua, Liscivia (0,5 % di detersivo per uso domestico)	A temperatura ambiente
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm Massimo restringimento trasversale 0.2 mm	incollato su alluminio FINAT TM 14, Valore medio

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 150 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 15 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 15 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 100 °C	

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	10 N-25mm	dopo 24 ore, acciaio inossidabile FINAT TM 1, Valore medio
----------------	-----------	--

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

Data la grande varietà di immagini stampate da proteggere e i diversi metodi di stampa utilizzati per la loro realizzazione, è fondamentale che l'operatore si assicuri personalmente dell'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per la specifica immagine stampata.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti vengano consegnati con una qualità conforme agli standard commerciali e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità della nostra merce, in conformità alla norma ISO 9001, è assicurata dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa delle molteplici possibilità di impiego dei prodotti ORAGUARD® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, spetta all'acquirente verificare con la massima attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per il rispettivo scopo di utilizzo. Inoltre, è necessario attenersi alle istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a eventuali modifiche.