

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

Product description

Высококачественная самоклеящаяся полиуретановая ламинирующая пленка для длительного использования в наружных условиях. Прозрачная пленка без содержания ПВХ отличается высокой гибкостью и превосходной формоустойчивостью даже на сложных поверхностях. Она обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета и надежно защищает печатные материалы от воздействия погодных условий. Идеально подходит в качестве долговечной ламинирующей пленки для высококачественных применений, где на первом месте стоят прозрачность, защита и стойкость. Особенно рекомендуется в сочетании с полиуретановой пленкой для цифровой печати ORAJET® XP3971 RA+ ProSlide, а также с пленками для цифровой печати на основе ПВХ, такими как ORAJET® 3951 RA+.

Лицевой материал

Полиуретановая плёнка, Литая, 0.04 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 90 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.028 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	при вертикальном воздействии атмосферных факторов, в условиях типичного климата Центральной Европы	
	12 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50 %
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Слабые кислоты, Соли и щелочи, Вода, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При комнатной температуре

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.2 mm	приклеен к алюминию FINAT TM 14, Среднее значение
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 15 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 15 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	10 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT TM 1, Среднее значение
----------------	-----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Учитывая огромное количество печатных изображений, требующих защиты, и разнообразие методов печати, используемых для их изготовления, для переработчика крайне важно самостоятельно убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для конкретного печатного изображения.

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса. Мы гарантируем, что продукция поставляется в соответствии с общепринятыми стандартами качества и не содержит производственных дефектов. Прослеживаемость нашей продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера рулона. Информация, опубликованная в отношении продуктов ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, однако не является гарантией. В связи с разнообразными возможностями применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно проверить пригодность и рабочие характеристики продукта для конкретного назначения. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все данные приводятся с оговоркой о возможных изменениях.