

ORAJET® XP3971RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

Product description

Disponibile da agosto 2026:

La pellicola in poliuretano colato di alta qualità è disponibile in bianco con superficie lucida e convince per la sua elevata qualità e le molteplici possibilità di impiego. Grazie alla tecnologia ProSlide™, può essere riposizionata in modo ottimale, mentre la tecnologia RapidAir® consente un'applicazione rapida, semplice e, soprattutto, priva di bolle. In questo modo i progetti – in particolare i motivi di grande formato – possono essere realizzati con un notevole risparmio di tempo.

La pellicola priva di PVC è stata sviluppata appositamente per campagne pubblicitarie di lunga durata in ambienti esterni e offre la massima brillantezza e un'eccellente durata. È ideale per applicazioni come la rivestitura completa di veicoli. Inoltre, è adatta sia per la stampa digitale a base di solventi che per quella al lattice e può essere successivamente incollata senza problemi su strutture 3D molto pronunciate. Particolarmente consigliata è la combinazione con la pellicola di laminazione in poliuretano ORAGUARD® XP279.

Materiale frontale

Film in poliuretano, Stampato, 0.05 mm

Materiale di rivestimento

Carta RapidAir e ProSlide rivestita in PE su entrambi i lati, siliconata su un lato, 148 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Grigio, riposizionabile, 0.03 mm

Pellicole di laminazione consigliate

ORAGUARD® XP279

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	in condizioni di esposizione verticale agli agenti atmosferici, clima normale dell'Europa centrale	
	12 Anno/i	non stampato
	1 Anno/i	stampato

ORAJET® XP3971RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

	6 Anno/i	stampato e laminato con ORAGUARD® 279G/SG
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nella confezione originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm Massimo restringimento trasversale 0.2 mm	Incollato su alluminio FINAT TM 14, valore medio
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 150 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 15 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 15 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 100 °C	

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	10 N-25mm	dopo 24 ore, acciaio inossidabile FINAT TM 1, valore medio
----------------	-----------	--

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

NOTA SUL PRODOTTO

Dopo la stampa, è necessario assicurarsi che i colori si asciughino accuratamente, per non compromettere il successivo incollaggio con il laminato. Il fondo da incollare deve essere privo di polvere, grasso o altre impurità che potrebbero compromettere l'adesione del materiale. Le verniciature recenti devono essere state lasciate asciugare o indurire completamente per almeno tre settimane. Per verificare la compatibilità, è necessario eseguire prove di applicazione con le vernici previste.

ORAJET® XP3971RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un accurato controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti vengano consegnati con una qualità conforme agli standard commerciali e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità della nostra merce, in conformità alla norma ISO 9001, è assicurata dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa delle molteplici possibilità di impiego dei prodotti ORAJET® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, spetta all'acquirente verificare con la massima attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per il rispettivo scopo di utilizzo. Inoltre, è necessario attenersi alle istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a eventuali modifiche. ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.