

ORAJET® XP3971RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

Product description

????????? ? ???????? 2026 ?????:

Литая полиуретановая пленка премиум-класса выпускается в белом цвете с глянцевой поверхностью и отличается высоким качеством, а также универсальностью применения. Благодаря технологии ProSlide™ ее можно легко перемещать, а технология RapidAir® обеспечивает быструю, простую и, главное, беспузырную наклейку. Благодаря этому проекты — особенно широкоформатные — можно реализовывать с значительной экономией времени.

Эта пленка без содержания ПВХ была специально разработана для долгосрочной наружной рекламы и обеспечивает максимальную яркость, а также превосходную долговечность. Она идеально подходит для таких применений, как полная оклейка транспортных средств. Кроме того, она подходит как для цифровой печати на основе растворителей, так и для латексной цифровой печати, а впоследствии без проблем приклеивается на поверхности с выраженной 3D-структурой. Особенно рекомендуется сочетание с полиуретановой ламинирующей пленкой ORAGUARD® XP279.

Лицевой материал

Полиуретановая плёнка, Литая, 0.05 mm

Подложка

Бумага RapidAir и ProSlide, с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 148 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя , перманентный , Серый , возможность перепозиционирования, 0.03 mm

Рекомендуемые пленки для ламинирования

ORAGUARD® XP279

Технические свойства

ORAJET® XP3971RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	при вертикальном воздействии атмосферных факторов, в условиях типичного климата Центральной Европы	
	12 Год(ы)	без печати
	1 Год(ы)	с печатью
	6 Год(ы)	с печатью и ламинированием ORAGUARD® 279G/SG
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50 %
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0.2 mm	Наклеено на алюминий FINAT TM 14, среднее значение
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 15 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 15 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	10 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT TM 1, среднее значение
----------------	-----------	---

ORAJET® XP3971RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати необходимо обеспечить тщательную просушку красок, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. Поверхность, на которую наносится пленка, должна быть очищена от пыли, жира и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезию материала. Свежее лакокрасочное покрытие должно просохнуть или полностью отвердеть в течение как минимум трех недель. Для определения совместимости необходимо провести тесты на применение с предполагаемыми лаками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAJET® проходит тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса. Мы гарантируем, что продукция поставляется в соответствии с общепринятыми стандартами качества и не содержит производственных дефектов. Прослеживаемость нашей продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера рулона. Информация, опубликованная в отношении продукции ORAJET®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, однако не является гарантией. Ввиду разнообразных возможностей применения продукции ORAJET® и постоянного развития новых областей применения, покупатель обязан тщательно проверить пригодность и рабочие характеристики продукта для конкретного назначения. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, изданные ORAFOL. Покупатель несет все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все данные приводятся с оговоркой о возможных изменениях. ORAJET® является зарегистрированным товарным знаком ORAFOL Europe GmbH.