ORAGUARD® HELIOSILVER 40 INT.

Reflective Solar Protection Film

Product description

Las láminas de protección solar ORAGUARD® HelioSilver permiten una adaptación eficaz de las superficies acristaladas. Basadas en una avanzada tecnología de deposición por pulverización catódica de aluminio, estas láminas de alta gama combinan un llamativo efecto espejo con una excelente reflexión de la energía solar y reducen significativamente la acumulación de calor en los edificios. ORAGUARD® HelioSilver 40 int es una lámina de protección solar altamente reflectante para instalación en el interior. Gracias a la altísima reflexión de la radiación solar, la entrada de calor en los espacios interiores se reduce al mínimo y se disminuye notablemente el calentamiento del acristalamiento. El efecto espejo proporciona, además, una protección eficaz contra el deslumbramiento y las miradas indiscretas. Ideal para superficies acristaladas muy expuestas al sol en edificios de oficinas, viviendas y locales comerciales.

Material delantero

Película de PET, 0.05 mm

Material de recubrimiento

Película de PET, siliconada por una cara, 0 mm

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente, Transparente, 0.007 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	12 Año(s)	En interiores, siempre que se instale, se cuide y se utilice correctamente | Aplicación vertical
Conservabilidad	3 Año(s)	Aplicación vertical
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 85 °C	

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

PROCESAMIENTO

Base apropiada	Vidrio
Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C Temperatura máxima 30 °C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
functional.films@orafol.de
www.orafol.com

Técnica de aplicación propuesta	Aplicación en húmedo

Especificaciones técnicas de la lámina de control solar conforme a EN 410:2011[1]

ORAGUARD® HelioSilver 40 INT	Acristalamiento simple de 4 mm de vidrio claro		Acristalamiento doble de 4/12/4 mm de vidrio claro	
	Sin película	Con HelioSilver 40 INT	Sin película	Con HelioSilver 40 INT
Transmisión luminosa [%]	91	45	83	42
Reflexión luminosa (interior) [%]	8	31	15	–
Reflexión luminosa (exterior) [%]	8	29	15	32
Protección UV (280-380 nm) [%]	28	99	42	99
Energía solar total reflejada[2] [%]	8	29	14	30
Transmisión total de la energía solar[2] [%]	87	34	77	31
Absorbierte Sonnenenergie insgesamt[2] [%]	5	37	10	39
Reducción del deslumbramiento [%]	0	0.50	0	0.49
Coeficiente de sombreado [-]	1.00	0.49	1.00	0.67
Rechazo de la energía infrarroja (IRER)[4] (780-2500 nm) [%]	13	–	22	–

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
functional.films@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® HelioSilver 40 INT	Acristalamiento simple de 4 mm de vidrio claro		Acristalamiento doble de 4/12/4 mm de vidrio claro	
	Sin película	Con HelioSilver 40 INT	Sin película	Con HelioSilver 40 INT
Factor de transmisión energética total (valor g / SHGC)[5] [-]	0.88	0.43	0.80	0.58
Rechazo total de la energía solar (TSER)[2,8] [%]	12	57	20	42
Índice de reproducción cromática[7] [-]	99	91	99	90

[1] Medición según EN 410:2011
[2] Berechnet aus Transmission, Reflexion und Absorption
[3] Korrigierte Emissivität gemäß EN 12898:2019
[4] Nach ISO 9050:2003
[5] Solar Heat Gain Coefficient
[7] In Transmission gemäß EN 410:2011
[8] TSER (Total Solar Energy Rejection), basierend auf dem g-Wert gemäß EN 410:2011

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie sobre la que se vaya a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otras impurezas que puedan afectar a la adherencia del material. Las capas de pintura recién aplicadas deben haber secado o endurecido por completo durante al menos tres semanas.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAGUARD® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entreguen con la calidad habitual en el mercado y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestra mercancía, de conformidad con la norma ISO 9001, queda garantizada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORAGUARD® se basa en resultados de investigación que la empresa considera fiables, pero no constituye ninguna garantía. Debido a las múltiples posibilidades de aplicación de los productos ORAGUARD® y al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, corresponde al comprador comprobar minuciosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el fin de uso concreto. Además, deben respetarse las instrucciones de aplicación publicadas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a posibles modificaciones.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
functional.films@orafol.de
www.orafol.com