ORALITE® 5238M

Prismatic Economy Grade

product.properties.technical_data_sheet.technical_data_sheet_introduction.id.427

Propriétés réfléchissantes

Technologie de réflexion: Prismatique, Classes de réflexion: RA2, Structure de l'adhésif réfléchissant: C, Metalisation: oui, Reflection Norm(s): ORALITE 5238 - Tabelle 1, ORALITE 5238 - Tabelle 2

Domaines d'application

- Sécurisation de chantier
- Chantiers

Couleurs

ORALITE® 5238M l'è dispunibel in di culur seguent: White (F010)

Épaisseur totale

- 0.35 mm (Valeur moyenne)

Matériau frontal

Film en PVC premium

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ		
Durabilité	3 Année(s)	avec un traitement conforme, en cas d'altérations extérieures verticales, climat normal d'Europe centrale
Garantie de stockage	1 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative
TRAITEMENT		
Méthode d'impression recommandée	Sérigraphie	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5238M

Prismatic Economy Grade

Tableau 1 - Coefficients de rétroréflexion spécifiques R' en cd / (lx m²) [Valeurs typiques] (État neuf; Illuminants de la CIE A, CIE Nr. 54)

Angle d'observation		0.20°		0.33°	
Angle d'incidence		5°	30°	5°	30°
Blanc	**(010)**	70	30	60	25
Jaune	**(020)**	50	21	42	18

Tableau 2 - Coordonnées chromatiques (Limites de spécification des couleurs à la lumière du jour; État neuf; CIE No. 15.2, EN 12899-1)

Couleurs		1		2		3		4		Facteur de luminance β
		x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanc	**(010)**	0.305	0.315	0.335	0.345	0.325	0.355	0.295	0.325	□ 0.35
Jaune	**(020)**	0.494	0.505	0.470	0.480	0.513	0.437	0.545	0.454	□ 0.27

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com