ORALITE® 5238M

Prismatic Economy Grade

product.properties.technical_data_sheet.technical_data_sheet_introduction.id.427

Reflective Properties

Технология световозвращения: Призматический, Светоотражающие классы: RA2, Структура светоотражающей ленты: C, Metalisation: yes, Reflection Norm(s): ORALITE 5238 - Tabelle 1, ORALITE 5238 - Tabelle 2

Области применения

- Обеспечение безопасности в местах проведения строительных и ремонтных работ
- Участки проведения строительных и ремонтных работ

Цвета

ORALITE® 5238M is available in the following colors: White (F010)

Общая толщина

- 0.35 mm (Среднее значение)

Лицевой материал

ПВХ-пленка премиум-класса

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	3 Год(ы)	при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, нормальный среднеевропейский климат
Срок хранения	1 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%

ОБРАБОТКА

Рекомендуемый метод печати	Трафаретная печать	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5238M

Prismatic Economy Grade

Таблица 1 - Особый коэффициент ретроотражения R' в cd / (lx m²) [Типичные значения] (Новое состояние; Источник света CIE A, CIE Nr. 54)

Угол наблюдения		0.20°		0.33°	
Угол освещения		5°	30°	5°	30°
Белый	(010)	70	30	60	25
Желтый	(020)	50	21	42	18

Таблица 2 - Координаты цвета (Предельные значения цветовых характеристик при дневном освещении; Новое состояние; CIE No. 15.2, EN 12899-1)

Цвета		1		2		3		4		Коэффициент яркости β
		x	y	x	y	x	y	x	y	
Белый	(010)	0.305	0.315	0.335	0.345	0.325	0.355	0.295	0.325	□ 0.35
Желтый	(020)	0.494	0.505	0.470	0.480	0.513	0.437	0.545	0.454	□ 0.27

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com