

# ORACAL® 1610

## Print Vinyl

### Product description

Film in PVC morbido con superficie lucida.

### Materiale frontale

PVC morbido, 0.1 mm

### Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 137 g-m-2

### Adesivo

Poliacrilato solvente, rimovibile, Trasparente, 0.013 mm

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                           |                                                                                                                               |                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Durata                    | con esposizione verticale all'esterno,<br>normale clima dell'Europa centrale                                                  |                                                                        |
|                           | 3 Anno/i                                                                                                                      |                                                                        |
| Tempo di magazzinaggio    | 2 Anno/i                                                                                                                      | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. |
| Restringimento massimo    | Massimo restringimento longitudinale<br>0.2 mm<br>Massimo restringimento trasversale 0<br>mm                                  | Incollato all'acciaio   FINAT TM 14                                    |
| Allungamento allo strappo | Allungamento minimo allo strappo<br>longitudinale 130 percent<br>Allungamento massimo allo strappo<br>trasversale 150 percent | DIN EN ISO 527                                                         |
| Resistenza allo strappo   | Minimo resistenza allo strappo<br>longitudinale 19 n-mm-2<br>Massima resistenza allo strappo<br>trasversale 19 n-mm-2         | DIN EN ISO 527                                                         |

# ORACAL® 1610

## Print Vinyl

**Termostabilità**

Temperatura minima -40 °C  
Temperatura massima 60 °C

Esposizione a breve termine fino a 80 °C

**PROPRIETÀ ADESIVE****Potere adesivo**

1.5 N-25mm

dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1

**LAVORAZIONE****Temperatura di applicazione**

Temperatura minima 10 °C

**NOTA SUL PRODOTTO**

La superficie da rivestire deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. Le vernici nuove devono essere asciutte o completamente indurite per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

**NOTE IMPORTANTI**

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.