ORACAL® 1640

Print Vinyl

Product description
Film in PVC morbido disponibile nei colori trasparente e bianco. Superficie lucida e opaca.

Materiale frontale
PVC morbido, 0.1 mm

Materiale di rivestimento
Carta kraft siliconata su un lato, 137 g-m-2

Adesivo
Poliacrilato, permanente, Trasparente, 0.019 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale 3 Anno/i	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm Massimo restringimento trasversale 0 mm	incollato all'acciaio | FINAT TM 14 FINAT TM 14
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	Esposizione a breve termine fino a 110 °C |

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 1640

Print Vinyl

PROPRIETÀ ADESIVE		
Potere adesivo	16 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1
LAVORAZIONE		
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C	

Certificati

- 1640G 010 000 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1640G 010 000 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1640G 010 000 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1640G 010 000 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1640G 010 000 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1640G 010 000 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com