

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

Brève description

Film en PVC spécial blanc hautement pigmenté à surface brillante et une excellente opacité.

Matériau frontal

PVC souple, 0.11 mm

Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 137 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate détachable, Transparent, 0.023 mm

Films laminés recommandés

ORAGUARD® 255AS ORAGUARD® 250AS ORAGUARD® 20Q ORAGUARD® 21Q ORAGUARD® 215DU ORAGUARD® 213

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale	
	3 Année(s)	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.4 mm Rétrécissement maximal transversal 0 mm	collé sur l'acier FINAT TM 14 collé sur l'acier
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 130 % Allongement minimal à la rupture transversale 150 %	DIN EN ISO 527

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 19 N/mm ² Résistance maximale à la traction transversale 19 N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 60 °C	Exposition de courte durée jusqu'à 80 °C

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	5 N/25 mm	après 24h, sur acier inoxydable Valeur moyenne, FINAT n° 1
----------------------	-----------	--

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
------------------------	----------------------------

Certificats

- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO9239-1 ISO11925-2 ISO13501-1.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)

NOTE SUR LE PRODUIT

Après l'impression, il faut veiller à ce que les encres sèchent soigneusement afin de ne pas compromettre la liaison ultérieure avec le stratifié. Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou entièrement durcies. Pour déterminer la compatibilité, il convient de procéder à des tests d'application avec les vernis prévus.

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.