

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

Product description

Белая специальная ПВХ-пленка с высоким уровнем пигментации для обеспечения максимальной непрозрачности. Глянцевая поверхность.

Лицевой материал

Мягкий ПВХ, 0.11 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя снимаемый, Прозрачный, 0.023 mm

Рекомендуемые пленки для ламинирования

ORAGUARD® 255AŞ ORAGUARD® 250AŞ ORAGUARD® 20Q ORAGUARD® 21Q ORAGUARD® 215DÇ ORAGUARD® 213

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	3 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали FINAT TM 14 приклеенный к стали
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 150 percent	DIN EN ISO 527

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 н-мм-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 19 н-мм-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Кратковременная нагрузка до 80 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	5 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

Сертификаты

- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO9239-1 ISO11925-2 ISO13501-1.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира или других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть сухими или полностью отвержденными. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.