ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

简短的描述

自黏式高品質軟質PVC薄膜，適用於室內及戶外的短期與中期廣告應用。這款不透明的白色絲網印刷及數位印刷薄膜，適用於UV平版印刷、UV噴墨印刷、乳膠噴墨印刷、環保溶劑型印刷及絲網印刷。非常適合用於銷售點（POS）領域及地板設計。該薄膜具備出色的平整性。

表层材料

软质PVC薄膜, 0.11 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸, 137 g / m²

胶粘剂

溶剂聚丙烯酸酯, 可移除, 透明, 0.023 毫米

推荐覆膜

ORAGUARD® 255AS, ORAGUARD® 250AS, ORAGUARD® 200, ORAGUARD® 210, ORAGUARD® 215DU, ORAGUARD® 213

技术性能

耐受性

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候 3 年	
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
最大收缩	最大收缩沿 0.4 毫米 最大收缩率 0 毫米	粘接在钢上 | FINAT TM 14 粘接在钢上
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 150 %	DIN EN ISO 527
抗拉强度	最小抗拉强度沿 19 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 19 N /平方毫米	DIN EN ISO 527

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 1663

Floor Graphics Vinyl

耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 80 °C	粘在铝上，中欧正常气候 |
胶粘剂性能		
粘合力	5 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | 平均值，FINAT TM 1
应用工艺		
施工温度	最低温度 10 °C	

证书

- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO9239-1 ISO11925-2 ISO13501-1.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)
- Bfl-s1 1663-255AS Brandverhalten nach ISO13501-1 - 2015-01-20 - en.pdf (Download)

产品说明

印刷后，确保颜色彻底干透，以免影响随后与层压板的粘合。要覆盖的基材必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的杂质。新涂层必须干燥或完

重要的笔记

所有 ORACAL® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品对其预期用途的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.com
www.orafol.com