# ORACAL® 1668

**Opaque Vinyl**



## Product description

Самоклеящаяся высококачественная пленка из мягкого ПВХ для краткосрочного и среднесрочного использования в рекламных целях как внутри, так и снаружи помещений. Непрозрачная белая пленка для печати идеально подходит для нанесения на существующие основания и графические изображения, в частности на стеклянные поверхности и в сфере POS. Подходит для УФ-офсетной, латексной струйной, экосольвентной и трафаретной печати. Черный клей обеспечивает высокую непрозрачность и надежное покрытие. Пленка отличается превосходной плоскостностью, высокой степенью белизны и яркой цветопередачей, а также является съемной.

## Materiale frontale

PVC morbido, 0.1 mm

## Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 137 g-m-2

## Adesivo

Poliacrilato, Nero, 0.019 mm

## Caratteristiche tecniche

**RESISTENZA**

| | | |
|---|---|---|
| Durata | con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale<br><br>2 Anno/i | |
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. |
| Restringimento massimo | Massimo restringimento longitudinale 0.4 mm<br>Massimo restringimento trasversale 0 mm | incollato all'acciaio \| FINAT TM 14<br>FINAT TM 14 |
| Allungamento allo strappo | Allungamento minimo allo strappo longitudinale 130 percent<br>Allungamento massimo allo strappo trasversale 150 percent | DIN EN ISO 527 |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORACAL® 1668

**Opaque Vinyl**



| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo strappo | Minimo resistenza allo strappo longitudinale 19 n-mm-2<br>Massima resistenza allo strappo trasversale 19 n-mm-2 | DIN EN ISO 527 |
| Resistenza alla salinità dell'acqua di mare | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004 | dopo 100h/35°C \| incollato all'alluminio, DIN EN ISO 9227 |
| Termostabilità | Temperatura minima -40 °C<br>Temperatura massima 80 °C | Esposizione a breve termine fino a 110 °C \| |

**PROPRIETÀ ADESIVE**

| | | |
|---|---|---|
| Potere adesivo | 6 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile \| Valore medio, FINAT TM 1 |

**LAVORAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C | |

## NOTA SUL PRODOTTO

Dopo la stampa, assicurarsi che i colori si asciughino completamente per non compromettere il successivo legame con il laminato. Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere, grasso o altre impurità che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere asciutti o completamente induriti. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

## NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com