

ORACAL® 1720

Eco Print

Product description

Película de polipropileno disponible en blanco y transparente con superficie brillante. Con revestimiento para una mejor capacidad de impresión.

Material delantero

Película de PP, 0.09 mm

Material de recubrimiento

Papel kraft siliconado por una cara, 137 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato removible, Transparente, 0.019 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	2 Año(s)	
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.4 mm	adherido al acero FINAT TM 14
	Retracción transversal máxima 0 mm	
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 130 percent	DIN EN ISO 527
	Alargamiento mínimo de rotura transversal 180 percent	
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 38 n-mm-2	DIN EN ISO 527
	Resistencia mínima al desgarro transversal 38 n-mm-2	
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C	
	Temperatura máxima 100 °C	

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	2 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable Valor medio, FINAT TM 1
----------------	----------	--

ORACAL® 1720

Eco Print

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado

Temperatura mínima 10 °C

Certificados

- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf [\(Download\)](#)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf [\(Download\)](#)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf [\(Download\)](#)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf [\(Download\)](#)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf [\(Download\)](#)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf [\(Download\)](#)

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

Tras la impresión, asegúrese de que los colores se sequen bien para no perjudicar la posterior unión con el laminado. El sustrato a recubrir debe estar libre de polvo, grasa u otras impurezas que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. Los revestimientos nuevos deben estar secos o completamente curados. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.