

ORACAL® 1720

Eco Print

Product description

Полипропиленовая пленка имеется в продаже в белом и прозрачном варианте с глянцевой поверхностью. Имеет покрытие для улучшения пригодности к печати.

Лицевой материал

ПП-пленка, 0.09 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.019 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	2 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали FINAT TM 14 FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 180 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 38 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 38 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORACAL® 1720

Eco Print

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 100 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления

2 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение,
FINAT TM 1

ОБРАБОТКА

Температура нанесения

Минимальная температура 10 °C

Сертификаты

- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

После печати убедитесь, что краски тщательно высохли, чтобы не нарушить последующее сцепление с ламинатом. На покрываемой подложке не должно быть пыли, жира или других загрязнений, которые могут ухудшить адгезионную прочность материала. Новые покрытия должны быть сухими или полностью отвержденными. Для определения совместимости необходимо провести тесты с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.