技术数据□ □形解决方□ 04.08.2026 1/2 □□

# ORACAL® 1720

## Eco Print

简短的□□

聚丙烯薄膜，有白色和透明两种，表面光滑。带有涂层，可更好地印刷。

表层材料

PP薄膜 , 0.09 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 137 g / m²

胶粘□

聚丙烯酸酯 , 可移除 , 透明 , 0.019 毫米

技术性□

□□□

| | | |
|---|---|---|
| 耐用性 | 室外垂直暴露，中欧正常气候<br>2 年 | |
| 存储期 | 2 年 | 在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装 |
| 最大收缩 | 最大收缩沿 0.4 毫米<br>最大收缩率 0 毫米 | 粘接在钢上 \| FINAT TM 14<br>FINAT TM 14 |
| 断裂伸长率 | 断裂时最小伸长率 130 %<br>最小断裂伸长率 180 % | DIN EN ISO 527 |
| 抗拉强度 | 最小抗拉强度沿 38 N /平方毫米<br>横向最小抗拉强度 38 N /平方毫米 | DIN EN ISO 527 |
| 耐温性 | 最低温度 -40 °C<br>最高温度 100 °C | |

□□□□□

| | | |
|---|---|---|
| 粘合力 | 2 N / 25毫米 | 24小时后，不锈钢 \| 平均值， FINAT TM 1 |

□□□□

| | | |
|---|---|---|
| 施工温度 | 最低温度 10 °C | |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORACAL® 1720

## Eco Print

证书

- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)

产品说□

印刷后，确保颜色彻底干燥，以免影响随后与层压板的粘合。要覆盖的基材必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新涂层必须干燥或完全固化。必须对所用涂料进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的□记

所有 ORACAL®
产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001
标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于
ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守
ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。
ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com