ORACAL® 1740

Eco Print

Brève description

Film en polyoléfine à base de polypropylène dans les couleurs blanc et transparent, doté d'un prétraitement à l'impression pour une meilleure imprimabilité. Surface brillante.

Matériau frontal

Film en PP, 0.09 mm

Matériau protecteur

Papier kraft siliconé sur une face, 137 g/m²

Adhésif

Polyacrylate, permanent, Transparent, 0.023 mm

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale 2 Année(s)	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.4 mm Rétrécissement maximal transversal 0 mm	collé sur l'acier | FINAT TM 14 FINAT TM 14
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 130 % Allongement minimal à la rupture transversale 180 %	BS 2782, ASTM D 882, DIN 53455
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 38 N/mm² Résistance maximale à la traction transversale 38 N/mm²	DIN EN ISO 527
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 100 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 1740

Eco Print

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	12 N/25 mm	après 24h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C

Certificats

- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com