

ORACAL® 1740

Eco Print

Product description

Полиолефиновая пленка на основе полипропилена, белого цвета и прозрачная. Для повышения пригодности к печати пленка прошла специальную предварительную обработку. Поверхность глянцевая.

Лицевой материал

ПП-пленка, 0.09 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Прозрачный, 0.023 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	2 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.4 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали FINAT TM 14 FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 130 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 180 percent	BS 2782, ASTM D 882, DIN 53455
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 38 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 38 n-mm-2	DIN EN ISO 527

ORACAL® 1740

Eco Print**Термоустойчивость**

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 100 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**Сила сцепления**

12 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение,
FINAT TM 1

ОБРАБОТКА**Температура нанесения**

Минимальная температура 10 °C

Сертификаты

- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.