技术数据□ □形解决方□ 04.08.2026 1/2 □□

ORACAL® 1740

Eco Print

简短的□□

聚烯烃薄膜在聚丙烯的基础上，具有白色和透明的颜色，并进行印刷前处理，以获得更好的印刷适性。表面光滑。

表层材料

PP薄膜 , 0.09 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 137 g / m²

胶粘□

聚丙烯酸酯 , 永久 , 透明 , 0.023 毫米

技术性□

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候 2 年	
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
最大收缩	最大收缩沿 0.4 毫米 最大收缩率 0 毫米	粘接在钢上 | FINAT TM 14 FINAT TM 14
断裂伸长率	断裂时最小伸长率 130 % 最小断裂伸长率 180 %	b2782, astm d 882, DIN 53455
抗拉强度	最小抗拉强度沿 38 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 38 N /平方毫米	DIN EN ISO 527
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 100 °C	

□□□□□

粘合力	12 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | 平均值， FINAT TM 1

□□□□

施工温度	最低温度 10 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 1740

Eco Print

证书

- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)
- 1740 Test Certificate BS 5609.pdf (Download)

产品说□

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的□记

所有 ORACAL®
产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001
标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于
ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守
ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。
ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com