

ORACAL® 301F

Print Polyester

Brève description

Film en polyester brillant blanc métallisé avec une excellente stabilité de forme et une bonne durée de vie. La surface est dotée d'un vernis d'impression. Le film en polyester existe dans les versions en blanc brillant, chrome et chrome brossé.

Matériau frontal

Film en PET, 0.05 mm

Matériau protecteur

Film en polyester, siliconé sur une face, 0.1 mm

Adhésif

Solvant de polyacrylate modifié permanent, Transparent, 0.05 mm

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale	
	2 Année(s)	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.2 mm Rétrécissement maximal transversal 0 mm	collé sur l'acier FINAT TM 14 FINAT TM 14

ORACAL® 301F

Print Polyester

Résistance à l'eau de mer	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	après 100h/35°C collé sur aluminium, DIN EN ISO 9227
----------------------------------	---	--

Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 100 °C
------------------------------------	--

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	25 N/25 mm	acier inoxydable, après 1 min Valeur moyenne, FINAT n° 1
	25 N/25 mm	acier inoxydable, après 24 h Valeur moyenne, FINAT n° 1
	8 N/25 mm	HDPE, après 1 min Valeur moyenne, FINAT n° 1
	10 N/25 mm	HDPE, après 24 h Valeur moyenne, FINAT n° 1

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
-------------------------------	----------------------------

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.