

# ORACAL® 301F

## Print Polyester

### Product description

Film di poliestere bianco metallizzato o lucido con eccellente stabilità dimensionale e buona durata. La superficie è rifinita con vernice di stampa. La pellicola in poliestere è disponibile nei colori bianco lucido, cromo e cromo spazzolato.

### Materiale frontale

Film in PET, 0.05 mm

### Materiale di rivestimento

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato, 0.1 mm

### Adesivo

Poliacrilato solvente modificato, permanente, Trasparente, 0.05 mm

### Caratteristiche tecniche

#### RESISTENZA

|                        |                                                                                        |                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Durata                 | con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale              |                                                                        |
|                        | 2 Anno/i                                                                               |                                                                        |
| Tempo di magazzino     | 2 Anno/i                                                                               | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. |
| Restringimento massimo | Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm<br>Massimo restringimento trasversale 0 mm |                                                                        |
|                        |                                                                                        | incollato all'acciaio  <br>FINAT TM 14<br>FINAT TM 14                  |

# ORACAL® 301F

## Print Polyester

|                                                    |                                                                                                         |                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Resistenza alla salinità dell'acqua di mare</b> | select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004 | dopo 100h/35°C   incollato all'alluminio, DIN EN ISO 9227 |
| <b>Termostabilità</b>                              | Temperatura minima -40 °C<br>Temperatura massima 100 °C                                                 |                                                           |

### PROPRIETÀ ADESIVE

|                       |           |                                                              |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Potere adesivo</b> | 25 N-25mm | acciaio inossidabile, dopo 1 min   Valore medio, FINAT TM 1  |
|                       | 25 N-25mm | acciaio inossidabile, dopo 24 ore   Valore medio, FINAT TM 1 |
|                       | 8 N-25mm  | HDPE, dopo 1 min   Valore medio, FINAT TM 1                  |
|                       | 10 N-25mm | HDPE, dopo 24 ore   Valore medio, FINAT TM 1                 |

### LAVORAZIONE

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Temperatura di applicazione</b> | Temperatura minima 10 °C |
|------------------------------------|--------------------------|

### NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

### NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.