ORACAL® 301F

Print Polyester

Product description

Самоклеящаяся высококачественная ПЭТ-пленка для краткосрочных и среднесрочных рекламных целей в помещениях и на открытом воздухе. Эта пленка для печати, не содержащая ПВХ, подходит для УФ-офсетной печати и трафаретной печати, а также отлично подходит для домингования. Постоянный клей обеспечивает надежное и долговечное склеивание. Доступна в белом, хромированном и матово-хромированном исполнении.

Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.05 mm

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны, 0.1 mm

Клеящий материал

Модифицированный полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.05 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы 2 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали | FINAT TM 14 FINAT TM 14
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	после 100 ч/35°C | Приклеивание к алюминию, DIN EN ISO 9227
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 301F

Print Polyester

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	25 N-25mm	нержавеющая сталь, через 1 мин | Среднее значение, FINAT TM 1
	25 N-25mm	нержавеющая сталь, через 24 ч | Среднее значение, FINAT TM 1
	8 N-25mm	HDPE, через 1 мин | Среднее значение, FINAT TM 1
	10 N-25mm	HDPE, через 24 ч | Среднее значение, FINAT TM 1

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.com
www.orafol.com