

ORACAL® 301F

Print Polyester

Product description

Металлизируемая или белая глянцевая полиэфирная пленка с хорошим сроком службы, отлично сохраняет форму. Поверхность покрыта печатным лаком. Металлизируемая полиэфирная пленка доступна в исполнениях белый глянцевый, хром и хром шлифованный.

Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.05 mm

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны, 0.1 mm

Клеящий материал

Модифицированный полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.05 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы		
	2 Год(ы)		
Срок хранения	2 Год(ы)		
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm		
	Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm		
			в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
			приклеенный к стали FINAT TM 14 FINAT TM 14

ORACAL® 301F

Print Polyester

Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	после 100 ч/35°C Приклеивание к алюминию, DIN EN ISO 9227
-----------------------------	---	---

Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C
-------------------	---

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	25 N-25mm	нержавеющая сталь, через 1 мин Среднее значение, FINAT TM 1
	25 N-25mm	нержавеющая сталь, через 24 ч Среднее значение, FINAT TM 1
	8 N-25mm	HDPE, через 1 мин Среднее значение, FINAT TM 1
	10 N-25mm	HDPE, через 24 ч Среднее значение, FINAT TM 1

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ORACAL® 301F

Print Polyester

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.