ORACAL® 351

Polyester Film

简短的□□

金属化聚酯薄膜，具有优异的尺寸稳定性和良好的耐久性。专为计算机控制切割系统的加工而开发。颜色有镀铬、亚光镀铬、拉丝镀铬、两面亮金和玫瑰金。

表层材料

PET薄膜 , 0.023 毫米

离型纸

单面硅油牛皮纸 , 137 g / m²

胶粘□

溶剂聚丙烯酸酯 , 永久 , 透明 , 0.024 毫米

推荐转□材料

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

技术性□

□□□

耐用性	室外垂直暴露，中欧正常气候	
	2 年	经过专业处理，适用于垂直户外环境，中欧典型气候
	1 年	两面亮金色，进行专业加工，适用于垂直户外气候老化和中欧正常气候
□储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
耐溶剂和化学品	油类 , 油脂 , 燃料 , 弱酸 , 盐与碱 , 异丙醇 , 洗涤液（ 0.5%家用清洁剂）	室温下
最大收缩	最大收缩沿 0.1 毫米 最大收缩率 0 毫米	粘接在钢上 | FINAT TM 14, Durchschnittswert
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 100 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® 351

Polyester Film

□□□□□

粘合力	12 N / 25毫米	24小时后，不锈钢	| 平均值，	FINAT TM 1

□□□□

施工温度	最低温度	10 °C

产品说□

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

重要的□记

所有 ORACAL®
产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001
标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于
ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守
ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。
ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com