

ORACAL® 352

Print Polyester

Product description

Película de poliéster metalizada, blanca o transparente con excelente estabilidad dimensional y buena durabilidad. Superficie provista de fijador.

Material delantero

Película de PET, 0.023 mm

Material de recubrimiento

Papel con recubrimiento de PE en ambos lados, siliconado por un lado, 160 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente permanente, Transparente, 0.025 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	1 Año(s)	Dorado brillante, dorado brillante a ambos lados
	2 Año(s)	sin impresión
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.1 mm	adherido al acero Valor medio, FINAT TM 14
	Retracción transversal máxima 0 mm	Valor medio, FINAT TM 14
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 120 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527
	Alargamiento mínimo de rotura transversal 80 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C	
	Temperatura máxima 100 °C	

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

ORACAL® 352

Print Polyester

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado

Temperatura mínima 10 °C

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o totalmente curada. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.