

# ORACAL® 352

## Print Polyester

### Brève description

Film en polyester transparent, blanc ou métallisé avec une excellente stabilité de forme et une bonne durée de vie. Surface dotée d'un vernis d'impression.

### Matériau frontal

Film en PET, 0.023 mm

### Matériau protecteur

Papier enduit de PE sur les deux faces, siliconé sur une face, 160 g/m<sup>2</sup>

### Adhésif

Solvant de polyacrylate permanent, Transparent, 0.025 mm

### Caractéristiques techniques

#### DURABILITÉ

|                                      |                                                                                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilité                           | en cas d'exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale                                             |                                                                                |
|                                      | 1 Année(s)                                                                                                               | Or brillant, or brillant sur les deux faces                                    |
|                                      | 2 Année(s)                                                                                                               | sans impression                                                                |
| Garantie de stockage                 | 2 Année(s)                                                                                                               | dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air        |
| Rétraction maximale                  | Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.1 mm<br>Rétrécissement maximal transversal 0 mm                        | collé sur l'acier   Valeur moyenne, FINAT TM 14<br>Valeur moyenne, FINAT TM 14 |
| Allongement à la rupture en traction | Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 120 %<br>Allongement minimal à la rupture transversale 80 % | Valeur moyenne, DIN EN ISO 527<br>Valeur moyenne, DIN EN ISO 527               |
| Résistance aux températures          | Température minimale -40 °C<br>Température maximale 100 °C                                                               |                                                                                |

# ORACAL® 352

## Print Polyester

### PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

### TRAITEMENT

Température de collage

Température minimale 10 °C

### NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres impuretés susceptibles de nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les nouvelles peintures doivent être sèches ou complètement durcies. Pour déterminer la compatibilité, des tests d'application doivent être effectués avec les peintures prévues.

### REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORACAL® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORACAL® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORACAL® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles. ORACAL® est une marque déposée d'ORAFOL Europe GmbH.