

ORACAL® 352

Print Polyester

Product description

Film di poliestere trasparente, bianco o metallizzato, con eccellente stabilità dimensionale e buona durata. Superficie rifinita con vernice per stampa.

Materiale frontale

Film in PET, 0.023 mm

Materiale di rivestimento

Carta rivestita in PE su entrambi i lati, siliconata su un lato, 160 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente permanente, Trasparente, 0.025 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	con esposizione verticale all'esterno, normale clima dell'Europa centrale	
	1 Anno/i	Oro brillante, oro brillante su entrambi i lati
	2 Anno/i	non stampata
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm	incollato all'acciaio Valore medio, FINAT TM 14
	Massimo restringimento trasversale 0 mm	Valore medio, FINAT TM 14
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 120 percent	Valore medio, DIN EN ISO 527
	Allungamento massimo allo strappo trasversale 80 percent	Valore medio, DIN EN ISO 527
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C	
	Temperatura massima 100 °C	

ORACAL® 352

Print Polyester

PROPRIETÀ ADESIVE

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione Temperatura minima 10 °C

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La vernice nuova deve essere asciutta o completamente indurita. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORACAL® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORACAL® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORACAL® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORACAL® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.