

ORACAL® 352

Print Polyester

Product description

Прозрачная, белая или металлизированная полиэфирная пленка с хорошим сроком службы, отлично сохраняет форму. Поверхность покрыта печатным лаком.

Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.023 mm

Подложка

Бумага с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 160 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя перманентный, Прозрачный, 0.025 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	1 Год(ы)	Глянцевый золотой, с обеих сторон глянцевый золотой
	2 Год(ы)	без печати
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали Среднее значение, FINAT TM 14 Среднее значение, FINAT TM 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 120 percent	Среднее значение, DIN EN ISO 527
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 80 percent	Среднее значение, DIN EN ISO 527

ORACAL® 352

Print Polyester

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 100 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**ОБРАБОТКА****Температура нанесения**

Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.